

# PBF

## Тонкостенные термоусаживающиеся трубки производства фирмы DSG-Canusa

Материал - полиолефин.  
 Не содержит галогенов  
 Коэффициент усадки 2:1  
 Температура экспл. от -55°C до +105°C  
 Температура усадки от +125°C до +200°C

### Стандартные цвета трубок PBF:

 белый	 прозрачный	 красный	 синий
 черный	 зеленый	 желтый	 серый



### Размеры:

Наименование	Коэффициент усадки	До усадки		После полной усадки		Кол-во в упаковке (метры)	
		Внутр. Ø min (мм)	Толщина стенок (мм)	Внутр. Ø max (мм)	Толщина стенок (мм)	Отрезки по 1м	В рулоне (м)
1,2/0,6 <sup>1</sup>	2:1	1,2	0,20	0,6	0,40	100	400
1,6/0,8	2:1	1,6	0,20	0,8	0,40	100	400
2,4/1,2	2:1	2,4	0,25	1,2	0,50	100	400
3,2/1,6	2:1	3,2	0,25	1,6	0,50	50	400
4,0/1,0 <sup>2</sup>	4:1	4,0	0,20	1,0	0,50	50	300
4,8/2,4	2:1	4,8	0,25	2,4	0,50	50	300
6,4/3,2	2:1	6,4	0,30	3,2	0,60	50	300
8,0/2,0	4:1	8,0	0,30	2,0	0,70	50	150
9,5/4,8	2:1	9,5	0,30	4,8	0,60	50	150
12,7/6,4	2:1	12,7	0,30	6,4	0,60	50	100
12,7/4,0 <sup>1</sup>	3:1	12,7	0,25	4,0	0,75	50	-
15,8/6,4	2,5:1	15,8	0,30	6,4	0,60	50	100
19,0/9,5	2:1	19,0	0,40	9,5	0,80	50	50
25,4/12,7	2:1	25,4	0,45	12,7	0,90	25	50
31,8/15,9	2:1	31,8	0,45	15,9	0,90	25	50
38,0/19,0	2:1	38,0	0,50	19,0	1,00	25	50
51,0/25,4	2:1	51,0	0,55	25,4	1,10	10	50
76,0/38,0	2:1	76,0	0,65	38,0	1,30	10	25
102,0/51,0 <sup>1</sup>	2:1	102,0	0,70	51,0	1,40	5	25
<b>Желто-зеленые трубки PBF с усадкой 3:1</b>							
3,2/1,0	3:1	3,2	0,20	1,0	0,50	50	400
4,8/1,5	3:1	4,8	0,20	1,5	0,60	50	300
6,4/2,0	3:1	6,4	0,25	2,0	0,65	50	300
9,5/3,0	3:1	9,5	0,25	3,0	0,70	50	150
12,7/4,0	3:1	12,7	0,30	4,0	0,75	50	100
19,0/6,0	3:1	19,0	0,35	6,0	0,85	50	50
25,4/8,0	3:1	25,4	0,35	8,0	0,95	25	50
38,0/13,0	3:1	38,0	0,40	13,0	1,10	25	50

<sup>1</sup> Стандартный цвет - черный.

<sup>2</sup> Трубка с усадкой 4:1, стандартный цвет - черный, красный, синий, зеленый, белый, прозрачный.

